



3130 superfix C2TE S2 белый клей для плитки

Белый, высокоэластичный клей на основе цемента для укладки плитки на стены и пол, внутри и снаружи, во влажных и сухих помещениях, на основания с деформацией

- Подходит для оснований с деформацией
- Применяется для укладки керамических и клинкерных плит, грес, мозаики, мрамора и тонких полупрозрачных плит из натурального камня

3130 superfix – это один из наиболее популярных клеев для укладки плитки независимо от типа основания и плитки.

3130 superfix смешивается с водой. Легок и удобен в работе.

Поставляется в 5 и 15 кг мешках.



Область применения

- ✓ Стена
- ✓ Пол
- ✓ Влажное помещение
- ✓ Бассейн
- ✓ Внутри помещения
- ✓ Снаружи помещения

Основание

- ✓ С небольшой деформацией
- ✓ Бетонный пол
- ✓ Элементы из бетона
- ✓ Элементы из легкого бетона
- ✓ Блоки из легкого бетона
- ✓ Оштукатуренная кладка
- ✓ Гипсовая штукатурка
- ✓ Цементный наливной пол
- ✓ Гипсокартон
- ✓ Старая плитка
- ✓ Окрашенная поверхность
- ✓ Гидроизоляция
- ✓ Полы с подогревом

Типы плитки

- ✓ Керамика с водопоглощением ниже 0,5%
- ✓ Керамика с водопоглощением выше 0,5%
- ✓ Природный камень



3130 superfix белый клей для плитки

Описание

Водо- и морозостойкий клей для укладки на основе цемента с добавлением пластификаторов.

Технические характеристики

Плотность	1,45
Характеристики материала согласно EN 12004 C2TE S2	
Время применения	макс. 6 ч.
Время высыхания при 18°C для затирки швов/передвижения	10-18 ч.
Полная готовность к нагрузке	7 дней
Рабочая температура	10-25°C
Средний расход на стены	2,5 кг/м ²
Средний расход на пол	3,5 кг/м ²

Применение

Применяется для укладки всех типов керамической и клинкерной плитки, а также натурального камня внутри и снаружи помещения, на стены и пол, в сухих и влажных зонах. Особенно подходит для полов с подогревом и тонких полупрозрачных плит, стеклянной мозаики, светлого мрамора и т.д. Также используется на террасах и балконах.

Типы основания

Полы и стены со средней степенью деформации в основании, например оштукатуренная кладка. Также поверхности из бетона, бетонных элементов, легкого бетона, асфальта, гипсокартона, штукатурки на основе ангидрита или цемента, поверхности с электрическим или водным подогревом, окрашенные поверхности, старую плитку, мозаичный пол, а также поверхности, изолированные с помощью 4400 multicoat и 4180 primer. Поверхности считаются стабильными после того, как примерно 1/2 часть усадки бетона при высыхании завершилась.

Подготовка поверхности основания

Поверхность должна быть сухой, стабильной, плотной, очищенной от пыли, грязи, жира и др. Остатки бетонного раствора следует устранить, а слабые части поверхности – удалить и затем заделать. Пыль следует убрать с помощью пылесоса, а жир, масло и грязь - с помощью 7110 base cleaner. Абсорбирующие поверхности должны быть загрунтованы с помощью mira 4180 primer, разбавленной водой в пропорции: 1 часть 4180 primer на 3 части воды. Неабсорбирующие поверхности, например, керамическая плитка и др., не нуждаются в грунтовке.

Смешивание

15 кг порошка смешивается с 3,75-4,20 л воды до однородной массы. Смешанный с водой клей необходимо оставить на 20 минут, а затем хорошо перемешать, после чего клей готов к применению. Наилучший результат дает смешивание миксером для клея.

Клей необходимо использовать в течение ок. 6 часов после замешивания. Не рекомендуется наносить клей на поверхность большую, чем можно покрыть плиткой до того, как на поверхности клея появится пленка.

Наносится гладкой стороной кельмы и хорошо распределяется по всей поверхности, затем разравнивается зубчатой стороной. Размер зубьев зависит от размера плитки.

При укладке плитки на балконах, фасадах, бассейнах необходимо наносить клей дважды: на поверхность и на саму плитку для обеспечения 100% покрытия клеем.

Заполнение швов на стенах разрешается обычно через ок. 10 часов, а на полу - через ок. 18 часов, в зависимости от абсорбции плитки и температуры воздуха.

Меры предосторожности

В состав клея входит цемент, который при соединении с водой дает высокощелочную реакцию. 3130 основан на белом цементе, не содержащем хром. Защищайте кожу и глаза. При попадании на кожу или в глаза следует промыть раздраженные места водой и обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных детям.

Обработка инструментов

Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования. Затвердевшие остатки клея можно убрать с помощью mira 7120 ceramic cleaner.

Упаковка

Упаковывается в 5 и 15 кг бумажные мешки с прослойкой полиэтилена и ручками для транспортировки.

Хранение и транспортировка

При хранении и транспортировке необходимо избегать воздействия влаги. Срок хранения: мин.1 год с даты изготовления в оригинальной и неповрежденной упаковке.