



## 3100 unifix

Сірий, еластичний клей на основі цементу для укладання плитки на стіни й підлогу, всередині та зовні, у вологих і сухих приміщеннях, на основі з мінімальною деформацією.

- Підходить для основ із мінімальною деформацією
- Підходить для вбираючої керамічної плитки
- Підходить для граніту

**3100 unifix** рекомендується для укладання вбираючої керамічної плитки на стабільні основи з мінімальною деформацією/рухом.

**3100 unifix** змішується з водою. Легкий та зручний у роботі.  
Постачається у мішках 25 кг.



### Область застосування

- ✓ Стіна
- ✓ Підлога
- ✓ Вологе приміщення
- ✓ Усередині приміщення
- ✓ Зовні приміщення

### Основа

- ✓ З мінімальною деформацією
- ✓ Бетонна підлога
- ✓ Бетонні елементи
- ✓ Елементи з легкого бетону
- ✓ Блоки з легкого бетону
- ✓ Оштукатурена кладка
- ✓ Гіпсова штукатурка
- ✓ Цементна наливна підлога
- ✓ Гіпсокартон
- ✓ Стара плитка
- ✓ Поверхні з водяним підігрівом
- ✓ Пофарбована поверхня

### Типи плитки

- ✓ Кераміка з водопоглинанням понад 0,5%
- ✓ Природний камінь

## Опис продукту:

Водостійкий і морозостійкий клей для укладання на основі цементу з додаванням пластифікаторів.

## Технічні характеристики:

Щільність:	1,45
Характеристики матеріалу: згідно EN 12004	C2T
Час використання:	макс. 6 год.
Час висихання при +18°C:	
для заповнення швів/можливості пересування	10-18 год.
повна готовність до навантаження	7 днів
Робоча температура:	+10...+25°C
Середня витрата на стіні:	2,5 кг/м <sup>2</sup>
Середня витрата на підлогу:	3,5 кг/м <sup>2</sup>

## Застосування:

Призначений для укладання всіх типів керамічної та клінкерної плитки, а також натурального каменю з водопоглинанням понад 0,5% усередині й зовні приміщень, на стіни та підлогу, у сухих і вологих зонах. Через сірий колір **3100 unifix** не рекомендується застосовувати для тонких плит, скляної мозаїки, світлого мармуру тощо через ризик просвічування сірого відтінку клею.

## Типи основи

Стабільні підлоги й стіни з мінімальною деформацією, наприклад: оштукатурена кладка, гіпсова штукатурка, гіпсокартон, бетон, бетонні елементи, легкий бетон з мінімальною деформацією й рухом.

## Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, стабільною, міцною, очищеною від пилу, бруду, жиру тощо. Залишки цементного розчину слід видалити. Слабкі ділянки поверхні – усунути й зашпаклювати. Пил прибрати допомогою пилососа. Жир, масло та бруд видалити за допомогою **7110 base cleaner**. Вбираючи поверхні обробити **mira 4180 primer**, розведеним водою у пропорції 1:3. Невбираючи поверхні (наприклад, керамічна плитка) не потребують ґрунтування.

## Приготування

25 кг порошку змішати з 6.25 - 7 літрів води до однорідної маси.

Залишити суміш на 20 хв., потім повторно перемішати.

Найкращий результат забезпечує змішування міксером для клею.

Готовий клей потрібно використати протягом 6 год.

Не рекомендується наносити клей на площу більшу, ніж можна закрити плиткою до утворення плівки.

Клей розподіляється гладкою стороною кельми, після чого вирівнюється зубчастою стороною (розмір зубців залежить від формату плитки). Для стін заповнення швів можливе приблизно через 10 год. Для підлоги – через 18 год. (залежно від типу плитки та температури повітря).

## Заходи безпеки

До складу входить цемент, який при взаємодії з водою утворює сильно високолузну реакцію. Захищайте шкіру та очі. У разі потраплення на шкіру чи в очі – промити великою кількістю води й звернутися до лікаря. Зберігати у недоступному для дітей місці.

## Очищення інструментів

Інструменти промити чистою водою одразу після використання.

Затверділі залишки клею можна видалити за допомогою **mira 7120 ceramic cleaner**.

## Упаковка

Постачається у паперових мішках 25 кг та 25 кг із поліетиленовим шаром.

## Зберігання та транспортування

Уникати впливу вологи.

Термін зберігання: мін. 1 рік з дати виготовлення у закритій непошкодженій упаковці.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія *mira byggeprodukter a/s* не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія *mira byggeprodukter a/s* також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропущається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від *mira* див. на сайті [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com).