



3130 superfix

Білий, високоеластичний клей на основі цементу для укладання плитки на стіни та підлогу, всередині та зовні приміщень, у вологих і сухих зонах, на основах із деформаціями.

- Підходить для основ із деформаціями
- Використовується для укладання керамічних і клинкерних плиток, керамограніту, мозаїки, мармуру та тонких напівпрозорих плит із натурального каменю

3130 superfix – один з найпопулярніших клеїв для укладання плитки незалежно від типу основи чи плитки.

3130 superfix змішується з водою. Легкий та зручний у роботі. Постачається у мішках 15 кг.



Область застосування

- ✓ Стіна
- ✓ Підлога
- ✓ Вологе приміщення
- ✓ Басейн
- ✓ Усередині приміщення
- ✓ Зовні приміщення

Основа

- ✓ З невеликою деформацією
- ✓ Бетонна підлога
- ✓ Елементи з бетону
- ✓ Елементи з легкого бетону
- ✓ Блоки з легкого бетону
- ✓ Оштукатурена кладка
- ✓ Гіпсова штукатурка
- ✓ Цементна наливна підлога
- ✓ Гіпсокартон
- ✓ Стара плитка
- ✓ Пофарбована поверхня
- ✓ Гідроізоляція
- ✓ Підлога з підігрівом
- ✓ ОСВ, фанера, ЦПС

Типи плитки

- ✓ Кераміка з водопоглинанням менше 0,5%
- ✓ Кераміка з водопоглинанням більше 0,5%
- ✓ Натуральний камінь

Опис:

Водостійкий і морозостійкий клей для укладання на основі цементу з додаванням пластифікаторів.

Технічні характеристики

Щільність	1,45
Характеристики матеріалу згідно EN 12004 C2TE S2	
Час використання	макс. 6 г.
Час висихання при 18°C: для заповнення швів/можливості пересування	10-18 г.
повна готовність до навантаження	7 днів
Робоча температура	10-25°C
Середня витрата на стіни	2,5 кг/м ²
Середня витрата на підлогу	3,5 кг/м ²

Застосування

Використовується для укладання всіх типів керамічної та клінкерної плитки, а також натурального каменю всередині та зовні приміщень, на стіни й підлогу, у сухих та вологих зонах. Особливо підходить для теплих підлог, тонких напівпрозорих плит, скляної мозаїки, світлого мармуру тощо. Також застосовується на терасах і балконах.

Типи основи

Підлоги та стіни із середнім рівнем деформації основи, наприклад, оштукатурена кладка. Також: бетон, бетонні елементи, легкий бетон, асфальт, гіпсокартон, штукатурка на основі ангідриту або цементу, поверхні з електричним чи водяним підігрівом, пофарбовані поверхні, стара плитка, мозаїчна підлога, а також основи, ізольовані за допомогою **4400 multicoat** і **4180 primer**. Основа вважається стабільною після завершення приблизно ½ усадки бетону під час висихання.

Підготовка основи

Поверхня повинна бути сухою, стабільною, міцною, очищеною від пилу, бруду, жиру тощо. Залишки цементного розчину слід видалити, слабкі ділянки усунути і відремонтувати. Пил прибрати за допомогою пилососа, а жир, масло та бруд – за допомогою **7110 base cleaner**. Вбираючи поверхні потрібно ґрунтувати за допомогою **mira 4180 primer**, розведеного водою у співвідношенні 1:3. Невбираючи поверхні, наприклад, керамічна плитка, не потребують ґрунтування.

Приготування

15 кг порошку змішати з 3,75–4,20 л води до однорідної маси. Суміш залишити на 5 хвилин, потім перемішати повторно. Найкращий результат дає змішування міксером для клею.

Готовий клей необхідно використати протягом 6 год. після замішування. Не рекомендується наносити клей на більшу площу, ніж можна встигнути закрити плиткою до появи плівки.

Клей наноситься гладкою стороною кельми, рівномірно розподіляється, після чого розрівнюється зубчастою стороною (розмір зубців залежить від формату плитки).

При укладанні плитки на балконах, фасадах, у басейнах клей потрібно наносити подвійним способом: на основу та на плитку, щоб забезпечити 100% покриття. Заповнювати шви дозволяється приблизно через 10 год. на стінах і через 18 год. на підлозі (залежно від поглинання плитки та температури).

Заходи безпеки

До складу входить цемент, який при змішуванні з водою дає високолузну реакцію. **3130** виготовлений на білому цементі, що не містить хрому. Бережіть шкіру й очі. У разі потрапляння на шкіру чи в очі – промити водою та звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Очищення інструментів

Інструменти слід промити чистою водою одразу після використання. Затверділі залишки клею можна видалити за допомогою **mira 7120 ceramic cleaner**.

Упаковка

Поставляється у 15 кг паперових мішках із поліетиленовим шаром і ручками для транспортування.

Зберігання та транспортування

Унікати впливу вологи під час транспортування та зберігання.

Термін зберігання – мінімум 1 рік з дати виготовлення у закритій непошкодженій упаковці.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропущається користувачем.

Інформацію про врівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.