



4630 aqua-flex 2K membran



2-компонентна, в основі якої лежить цемент, еластична оболонка для ущільнення від води внутрішніх та зовнішніх частин, у таких вологих приміщеннях, як лазні у житловому будівництві, промислові кухні та тераси, балкони, тощо.

- Стійка на хімікати, які використовуються у харчовій промисловості та купальному середовищі,
- Добра адгезія на постійних основах, які мають мінеральну в'язкість,
- Досконала нижня оболонка під керамічні плитки,
- Наносити щіткою, валиком або шпателем.

4630 aqua-flex 2K membran рекомендована як оболонка для таких вологих приміщень, як домашні душові кімнати та промислові об'єкти продовольчої галузі, продовольчі кухні, а також тераси, балкони, бетонні матеріали, тощо.



Область застосування:

- ✓ стіни,
- ✓ підлоги,
- ✓ вологі приміщення у громадських басейнах,
- ✓ продовольча промисловість,
- ✓ балкони,
- ✓ тераси,
- ✓ зовнішні та внутрішні частини приміщень.

Типи основ:

- ✓ бетон,
- ✓ штукатурка
- ✓ бетонні елементи,
- ✓ облицювальний мур.

Опис продукції:

2-компонентна, еластична, цементна гідроізоляційна мембрана в основі якої лежить цементна оболонка для ущільнення матеріалу від води з мінералами, які мають в'язкість.

Технічні характеристики:

Щільність	1,5 кг/л,
Властивості згідно класифікації властивостей EN 14891:	СМО2Р,
Згідно класифікації властивостей EN 14891 продукція являється:	
- після накладання ущільнення від води мін:	1,5 кг/м2,
- еластичний після накладання мін.:	2,0 кг/м2,
Деформація:	мін. 0,75 мм,
Час придатності до використання:	2-3 години,
Час висихання при температурі поверхня	180С
- суха для накладання наступного шару:	3-4 години,
для подальшої обробки:	6 годин,
Повна готовність до навантаження:	7 днів,
Рекомендована температура роботи (порошку і води):	10-20оС,
Використання: духова кімната (приватне помешкання):	1,5-2,0 кг/м2,
стіни (духова кімната та промислові кухні):	1,8-2,5 кг/м2,
підлоги (духова кімната та промислові кухні, балкони, тощо):	3,0-3,5 кг/м2.

Область застосування:

Застосовується для всіх типів стабільних цементних основ у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати у будинках, комерційні кухні, промислові об'єкти, а також на терасах і балконах. Також підходить для захисту бетонних конструкцій, фасадів, димоходів і фундаментів. Для басейнів використовуйте mira 4650 aqua stop flexible.

Типи матеріалів:

Бетон, штукатурка та інші мінеральні основи.

Приготування матеріалів:

Поверхня повинна бути стабільна, щільна, вільна від пилу, сміття, жиру, решток фарби або клею. Отвори, тріщини та подібні дефекти потрібно відремонтувати водостійким розчином / штукатуркою. Основи сухі або з великою здатністю поглинання перед нанесенням **4630 aqua flex 2K membran** необхідно заґрунтувати засобом **4180 primer**, згідно інструкції на упаковці ґрунтовки. При ущільненні від води в душових кімнатах або там, де є загроза роботи з відступами, на стиках стін з підлогою, тощо, необхідно дані з'єднання забезпечити плівкою **4526 safecoat** або **4502 vapourband**.

Плівку safecoat/vapourband необхідно встановити у мокрому шарі маси **4630 aqua-flex 2K Membran**, а потім верхню частину покрити другим шаром маси. Необхідно на балконах та терасах користуватися засобом vapourband.

Змішування:

Порошок змішується з пастою під час перемішування міксером. Використовуйте спіральний міксер протягом мінімум 2–3 хвилин до отримання однорідної, без грудок маси. Необхідно накладати коротковолосим валиком, щіткою, зубатим чи гладким шпателем. Використання залежить від гладкості матеріалу. Поверхня кожного шару повинна висохнути перед нанесенням наступного шару. Встановлену оболонку необхідно зберігати від дощу/снігу протягом 1 доби. У зонах з інтенсивним рухом мембрану слід покривати плиткою або подібним стійким покриттям. Із зовнішньої частини під час ізолювання поверхні над теплими приміщеннями необхідно у шар оболонки втопити **4500 vapourmat**.

Техніка безпеки роботи:

4630 aqua-flex 2K membran в основі її лежить спеціальний цемент та не має обов'язкового позначення. Подальша інформація вказана у Картці Безпеки Продукції.

Упаковка:

10-кг пластикове відро.

Зберігання та транспортування:

Необхідно зберігати та транспортувати у сухих умовах та при позитивній температурі. Термін зберігання в оригінальній та не пошкодженій упаковці: мінімум 12 місяців від дати виготовлення. Після закінчення даного часу продукцію можна використовувати, але її технічні параметри можуть бути змінені, наприклад, підвищиться час в'язкості.

Продаж:

Продукція mira продається в спеціалізованих салонах та будівельних маркетах.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропускається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.