



4650 aqua-stop flexibel

1-компонентний, на основі цементу, водостійкий матеріал для захисту терас, балконів, басейнів, підлог та інших поверхонь усередині і зовні приміщень від вологи та сирості.

- **Стойкий до звичайних хімікатів, які застосовуються у харчовій промисловості та басейнах**
- **Добра адгезія до всіх мінеральних і міцних поверхонь**
- **Підходить як основа для укладання керамічної плитки на деформуючі основи та підлоги з підігрівом**

4650 aqua-stop flexibel використовується як мембрана у промислових приміщеннях, наприклад у харчовій промисловості, на великих кухнях на бетонних та подібних основах. Чудово підходить як основа для укладання плитки. Матеріал постачається у мішках по 15 кг.



Область застосування:

- ✓ Стіни
- ✓ Підлоги
- ✓ Басейни
- ✓ Вологі приміщення у великих басейнах
- ✓ Харчова промисловість
- ✓ Балкони
- ✓ Тераси
- ✓ Усередині приміщень
- ✓ Зовні приміщень

Тип плиток

- ✓ Бетонні підлоги
- ✓ Штукатурка
- ✓ Бетонні елементи
- ✓ Оштукатурена цегляна кладка

Опис матеріалу

1-компонентний, еластичний, на основі цементу матеріал для захисту мінеральних поверхонь від води.

Технічні характеристики

Щільність:	1,5
Характеристики матеріалу згідно prEN14891	СМР
Деформація:	мін. 0,75 мм
Робочий час:	3 години
Час висихання при +18°C до наступної обробки:	20–30 годин
Готовність до навантаження:	7 днів
Рекомендована робоча температура (для порошку та води):	10–25°C
Витрата:	
При 2 шарах –	2,2–2,5 кг/м ²
При 3 шарах –	мін. 3,0 кг/м ²

Використання

Як водостійка мембрана перед укладанням керамічної плитки, фасадної штукатурки або без подальшої обробки на поверхнях із легким рухом. Підходить для великих басейнів, душових, підлог, терас, балконів, великих кухонь тощо. Також підходить для захисту бетонних поверхонь, фасадів, димоходів і основ.

Типи основ:

Бетон, штукатурка та подібні мінеральні поверхні, деформуючі основи, підлоги з підігрівом.

Підготовка основи

Поверхня має бути сухою, стабільною, міцною, очищеною від пилу, бруду, жиру тощо. Залишки цементного розчину слід прибрати, слабкі ділянки видалити та зашпаклювати.

Абсорбуючі основи потрібно зволожити водою (уникати утворення калюж) перед нанесенням **mira 4650 aqua-stop flexibel**.

У місцях, схильних до руху (шви, стики стін/підлоги тощо), слід застосовувати **mira sealband**.

При тріщинах або усадкових тріщинах менше 0,75 мм достатньо використання лише **4650 aqua-stop flexibel**.

Застосування

mira 4650 aqua-stop flexibel змішується у пропорції 15 кг порошку на 3,3–3,5 л чистої води. Змішувати 2 хвилини міксером до однорідної маси. Готовий розчин наноситься щіткою/кистю або спреєм у 2 шари з витратою 1–1,25 кг/шар. Наступний шар наноситься на висохлий попередній. У місцях з великим тиском води, наприклад у басейнах, рекомендується наносити 3 шари.

Заходи безпеки

Продукт містить цемент. Заходи захисту такі ж, як і для всіх цементних матеріалів. Дивіться наш довідковий листок із безпеки.

Упаковка

Упаковується у 15 кг паперові мішки з поліетиленовою прокладкою та ручками.

Зберігання і перевезення

Уникати впливу вологи під час зберігання і транспортування. Термін зберігання: мін. 1 рік з дати виготовлення.

Продаж

Матеріали **mira** продаються через будівельні магазини та салони плитки.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія **mira byggeprodukter a/s** не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія **mira byggeprodukter a/s** також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропускається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від **mira** див. на сайті www.mira.eu.com.