



## **6650 easyplan**



**Суміш на основі цементу, зміцнена полімерами для вирівнювання підлоги.**

- Саморівнююча, підходить для вирівнювання підлоги
- Для всіх типів цементних підлог
- Для ручного та насосного нанесення

**6650 easyplan** рекомендується для вирівнювання більшості типів підлогових основ наприклад, бетону, стяжки, легкого бетону тощо.

**6650 easyplan** - сухий продукт, готовий до використання після змішування з водою.

**6650 easyplan** має властивості самостійного вирівнювання та швидкого твердіння.

**6650 easyplan** упаковується в 25-кг мішках.



### **Область застосування:**

- ✓ Підлоги
- ✓ Внутрішня частина Приміщення

### **Типи основ:**

- ✓ Підлоги з підігрівом
- ✓ Цементні стяжки
- ✓ Легкий бетон

### **Товщина шару:**

- ✓ 1-25 мм

### **Типи поверхонь:**

- ✓ керамічна плитка
- ✓ натуральний камінь
- ✓ м'які покрівельні матеріали
- ✓ килимові покриття
- ✓ ламінат і т.д.

## Опис продукту:

Суміш на основі цементу, зміцнена полімерами для вирівнювання підлоги.

## Технічні характеристики:

Волога щільність:	1,9
Класифікації EN 13813: СТ	C25F5
Площа розтікання:	135-145 мм
Вогнестійкість:	A 1
Класифікації EN 13872:	< 0,040 %
Час придатності до використання:	20-30 хвилин.
Відкритий час:	30 хвилин.
Час твердіння при 18°C	
для легкого руху:	6 годин
для подальшого закінчення поверхні:	12 годин
гідроізоляційна оболонка:	12-18 годин
Рекомендована температура роботи:	10-20°C
Товщина шару:	1 -25 мм
Використання:	1,6 кг/м <sup>2</sup> /мм товщини шару

£ Див. Декларацію відповідності - Дод.

## Змішування:

Змішайте 25 кг порошку з 4.8 - 5.3 л чистої води. Змішуйте міксером протягом мінімум 2 хвилин, щоб одержати однорідну масу. Після змішування з водою, при кімнатній температурі 10 - 18 ° C, маса може бути використана протягом близько 20-30 хвилин

Масу необхідно вилити відразу після змішування. Маса розливається самостійно, тільки в кутах потрібно розрівняти, все має бути гладким.

Залежно від температури та вологості повітря, дозволяється рух через прибіл. 6 годин. Установка керамічної плитки через 12-18 годин. У вологих приміщеннях, необхідно ізолювати поверхню **multicoat mira 4400** не раніше ніж через 12-18 годин.

## Техніка безпеки роботи :

PR №2213991

Продукт містить цемент. Дотримуйтесь запобіжних заходів безпеки щодо цементу. **6650 easyplan** має 12-місячну гарантію нейтралізації хрому. Для отримання додаткової інформації дивіться паспорт безпеки.

## Упаковка:

25 кг мішки з поліетиленом.

## Зберігання та транспортування :

Зберігати та транспортувати в сухих умовах. У оригінальній та не пошкодженій упаковці можна зберігати 12 місяців з дати виготовлення. Після закінчення даного часу продукцію можна використовувати, але її технічні параметри можуть змінюватися, наприклад, підвищиться час в'язкості.

## Продаж :

Продукція mira продається у спеціалізованих салонах та будівельних маркетах.

## Область застосування:

Для вирівнювання підлогових поверхонь у вологих та сухих приміщеннях. **6650 easyplan** не рекомендується для влаштування підлогового опалення / кабелів.

**Easyplan** можна налити вручну або насосом з міксером.

## Типи основ:

**6650 easyplan** можна використовувати на бетонних і цементних стяжках, легкому бетоні.

Товщина шару на бетоні та цементній стяжці 1-25 мм.

## Підготовка основи:

Основа повинна бути міцною, стабільною, чистою від пилу, жиру та цементного бруду. Цементний бруд необхідно зачистити, слабкі частини бетону необхідно вибити та відремонтувати. Зніміть олію, жир та бруд очищувачем **7110**, водою високого тиску або іншими ефективними методами.

## Грунтування:

Покрийте ґрунтовкою, використовуючи 1 частину **4180 primer**, розведеного 3 частинами води. Потрібно нанести розчин щіткою і добре втерти. При нанесенні декількох шарів маси використовуйте ґрунт між кожним з них. Щільні основи без поглинання, та з низькою адгезією, наприклад, пофарбована поверхня, керамічна плитка та ін., спочатку обробіть за допомогою контактної ґрунту **mira 4140 contact primer**.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропущується користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com).