











4140 contact primer

Застосовується для забезпечення доброго зчеплення між щільною, важкою для адгезії основою та наступним шаром: шпаклівкою, вирівнювальною сумішшю, гідроізоляцією, клеєм для плитки тощо.

- **Забезпечує дуже добре зчеплення**
- **Для внутрішніх і зовнішніх робіт**
- **Для вологих і сухих приміщень**

2-компонентна ґрунтівка, що підвищує зчеплення зі складними основами — невбирними та слабковбирними.

4140 contact primer постачається у відрі 10 кг, яке містить в'яжучий компонент і затверджувач.



Область застосування

- ✔ Стіни
- ✔ Підлоги
- ✔ Вологі приміщення
- ✔ Балкони
- ✔ Тераси
- ✔ Всередині приміщень
- ✔ Зовні приміщень

Типи основ

- ✔ Бетонна підлога (щільно затерта)
- ✔ Цементна стяжка (щільно затерта)
- ✔ Бетонні елементи (щільно затерті)
- ✔ Дерев'яна підлога
- ✔ Пофарбовані поверхні
- ✔ Плитка та натуральний камінь
- ✔ Терацо
- ✔ Сталь з антикорозійним захистом (лише всередині приміщень)

Опис продукту

2-компонентний продукт: в'яжучий компонент — водний розчин полімерів, затверджувач — порошок.

Технічні характеристики

Щільність:	1,85 кг/л
Час придатності для використання:	30-40 хвилин
Час висихання при 18°C і 50% відносної вологості до подальшої обробки поверхні:	12 годин
Рекомендована робоча температура:	10-25°C
Витрата залежно від основи:	0,5-0,8 кг/м²

Область застосування

4140 contact primer застосовують як ґрунтівку для підвищення зчеплення з невбирними та слабковбирними основами всередині приміщень (у вологих і сухих) та зовні. Не рекомендується для пористих і сильновбирних поверхонь. Компоненти та отриману з них суміш розводити не можна.

Типи основ

Зчіплюється з більшістю невбирних основ, таких як щільно затертий бетон, глазурована та неглазурована кераміка, терацо, епоксидні покриття, пофарбовані поверхні тощо. Всередині приміщень можна застосовувати також на сталевих листах з антикорозійним захистом.

Підготовка основи

Основа повинна бути стабільною та міцною, без часток, що відшаровуються. Вибоїни й тріщини необхідно відремонтувати цементною шпаклівкою. Поверхня повинна бути чистою від пилу, залишків фарби, клею тощо. Олію та жир змивають, а основу промивають теплою водою під високим тиском для максимального зчеплення. Епоксидне покриття необхідно зашліфувати достатньо потужною шліфувальною машиною. Терацо та пофарбовані поверхні необхідно зашліфувати шліфувальною машиною для підлоги з відповідним абразивним папером.

У разі сумнівів перед виконанням робіт на всій площі слід зробити пробу на зчеплення.

Нанесення

Ґрунтування виконують, коли основа підготовлена та настільки суха, що ґрунтівка може зчепитися з нею. Після ретельного змішування в'яжучого компонента та затверджувача (згідно з інструкцією на упаковці) 4140 contact primer наносять на основу валиком або пензлем, щіткою — лише в крайньому разі. Суміш ретельно втирають в основу для досягнення максимального зчеплення. Через 12 годин, коли ґрунтівка затвердіє, можна виконувати подальшу обробку поверхні.

Інструмент одразу після використання промивають водою.

Гігієна праці

Згідно з REACH продукт не підлягає обов'язковому маркуванню. Під час роботи дотримуйтеся правил охорони праці. У разі потрапляння на шкіру ретельно змийте водою з милом. Додаткову інформацію дивіться в листку безпеки (SDS).

Упаковка

Пластикове відро 10 кг.

Зберігання та транспортування

Зберігати та транспортувати в сухих умовах за температури вище 0 °C. В оригінальній непошкодженій упаковці продукт зберігає стабільність щонайменше 1 рік від дати виготовлення. Після цього строку продукт можна використовувати, проте його технічні властивості можуть змінитися, наприклад, збільшиться час тверднення.

Продаж

Продукція mira продається у спеціалізованих салонах та будівельних маркетах.

Цей технічний лист містить загальні інструкції. Продукт використовується за різноманітних умов і обставин. Mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання у проєктуванні, переробку чи виконання робіт, взаємодію з іншими продуктами, використання, зумовлене місцевими умовами або іншими зовнішніми факторами. Mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли наведену вище інформацію було неправильно витлумачено або порушено користувачем.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • **www.mira.eu.com**

mira byggeprodukter a/s