











6810 cemplaster

Вологостійка шпаклівка для стін і стель у сухих і вологих приміщеннях

- **Наноситься шаром 2–10 мм**
- **Легка в застосуванні**
- **Утворює готову поверхню**
- **Для стін і стель**
- **У сухих і вологих приміщеннях**

6810 cemplaster підходить для мінеральних основ: бетону, легкого бетону, кладки, блоків із легкого бетону та цементної штукатурки.

6810 cemplaster підходить як для вирівнювального шпаклювання, так і для ремонтних робіт.

6810 cemplaster утворює гладку поверхню.

6810 cemplaster постачається в мішках 25 кг.



Область застосування

- ☐ Підлоги
- ☑ Стіни
- ☑ Стелі
- ☑ Сухі приміщення
- ☑ Вологі приміщення
- ☐ Басейни, балкони
- ☑ Всередині приміщень
- ☑ Зовні (вертикальні поверхні)

Типи основ

- ☑ Бетон
- ☑ Легкий бетон
- ☑ Стінові блоки з легкого бетону
- ☑ Кладка
- ☑ Вирівнювальна суміш
- ☐ Тепла підлога
- ☑ Штукатурка
- ☐ Гіпсокартон
- ☑ Стабільна основа
- ☐ Керамічна плитка
- ☐ Дерев'яна основа
- ☐ Фарба

Товщина шару

- ☑ 2–10 мм

mira штукатурка для стін

Опис продукту

Сіра вологостійка шпаклівка на цементній основі для вирівнювання мінеральних основ.

Технічні характеристики

Клас за EN 998-1	GMP
Клас вогнестійкості	F
Міцність на стиск	CS IV
Капілярне водопоглинання	W0
Час придатності	4 год
Час тверднення при 18°C	48 год
Рекомендована робоча температура	10–20 °C
Товщина шару	
Вирівнювання, за один шар	2–10 мм
Ремонтні роботи	2–30 мм
Витрата на 1 мм шару	1,3 кг/м²
CE	Див. декларацію DoP

Область застосування

Для заповнення отворів і тріщин у стінах і стелях. Застосовується для вирівнювання та ремонтних робіт у сухих і вологих приміщеннях. mira 6810 cemplaster утворює гладкий фінішний шар.

Типи основ

6810 cemplaster підходить для бетону, легкого бетону, цегляних стін та інших подібних мінеральних основ.

Підготовка основи

Основа повинна бути цілісною, чистою, без пилу. Стару фарбу, неводостійку штукатурку та інші слабкі ділянки необхідно видалити.

Ґрунтування

Вбирні основи перед шпаклюванням зволожують водою або ґрунтують сумішшю 1 частини mira 4180 primer і 3 частин води.

Нанесення

25 кг порошку змішують з 6,5 л чистої води до однорідності. Найкращий результат дає міксер на дрилі з низькими обертами. Замішаний розчин витримують 15 хвилин і ще раз перемішують, після чого він готовий до використання. Наносьте mira 6810 cemplaster на основу гумовим шпателем шаром 2–10 мм. Надлишок зі шпателя знімайте назад у відро, перемішуйте й використовуйте знову. Після нанесення захищайте mira 6810 cemplaster від надто швидкого висихання й за потреби зволожуйте водою.
Час придатності mira 6810 cemplaster — 4 години. Якщо потрібно нанести кілька шарів, кожен наступний наносять лише після повного висихання попереднього. Через 48 годин поверхню можна фарбувати лугостійкою фарбою, обклеювати шпалерами або облицьовувати плиткою.
Інструменти мийте водою одразу після роботи.

Гігієна праці

Продукт містить цемент. Необхідно дотримуватися правил гігієни праці під час роботи з цементом.
Нейтралізацію хрому в 6810 cemplaster гарантовано щонайменше на 12 місяців.
Див. листок безпеки продукту (SDS).

Упаковка

Паперові мішки 25 кг, посилені плівкою.

Зберігання та транспортування

Транспортувати й зберігати в сухому місці. У невідкритій упаковці продукт зберігає характеристики щонайменше 12 місяців від дати виготовлення. Потім його можна використовувати, але властивості можуть змінитися, наприклад, збільшиться час тверднення.