













classic

Цементна затирка для підлог і стін, всередині та зовні, у вологих і сухих приміщеннях

- **Універсальна затирка для підлог і стін**
- **Різні світлостійкі кольори**
- **Підходить для широких швів**

classic утворює щільний, компактний шов. classic — суха суміш, готова до використання після змішування з водою. З затиркою легко працювати, шви легко заповнюються. classic випускається в кількох світлостійких кольорах.

classic постачається в мішках 15 кг з ручками.

Область застосування

- ☑ Стіни
- ☑ Підлоги
- ☑ Вологі приміщення
- ☑ Всередині приміщень
- ☑ Зовні приміщень

Типи плитки

- ☑ Кераміка з водопоглинанням до 0,5%
- ☑ Кераміка з водопоглинанням понад 0,5%
- ☑ Природний камінь

Ширина шва

- ☑ 2–15 мм

mira затирка

classic

березень 2022

Опис продукту

Морозо- та водостійка затирка на цементній основі у вигляді порошку.

Технічні характеристики

Щільність:	1700 кг/м³
Клас за EN 13888:	CG1
Час придатності:	прибл. 3–4 години
Час висихання при 18°C до легкого ходіння:	прибл. 24 години
Повне навантаження:	7 днів
Мінімальна робоча температура:	6°C
Рекомендована робоча температура:	10-20°C
Витрата (залежно від розміру плитки та ширини шва):	0,7–2,5 кг/м²

Область застосування

Для заповнення швів плитки та клінкеру на підлогах і стінах, усередині та зовні приміщень, у вологих і сухих зонах.

Ширина шва 2–15 мм.

Типи плитки

classic можна застосовувати для всіх типів керамічної плитки та природного каменю.

Підготовка основи

Шви та плитка повинні бути чистими, без пилу, олії, бруду, жиру тощо.

Нанесення

15 кг порошку змішують з прибл. 3,4–3,5 л чистої води.

Використовуйте міксер для клею на дрилі з низькими обертами, щоб не замішати повітря. Порошок, вода й основа повинні мати рекомендовану робочу температуру. Перемішуйте 2–3 хвилини до однорідної маси без грудок.

Затирка готова до використання; її можна наносити протягом 3–4 годин після змішування.

Затирку ретельно втирають у шви гумовим шпателем або теркою, проводячи навскіс до швів. Коли затирка в швах підсохне з поверхні, але ще піддається обробці, надлишок на плитці знімають вологим падом. Потім плитку очищують добре відтиснутою губкою від нальоту й остаточно формують шви. Щоб шви не пересохли, їх може знадобитися зволожити.

Протягом 2 діб затирку тримають вологою, щоб уникнути пересихання.

Через 2 доби шви можна очистити засобом 7120 ceramic cleaner від затверділого нальоту.

Залежно від вбирності плитки та температури в приміщенні по затертій поверхні можна обережно ходити через 24 години, повне навантаження — через 7 днів.

Гігієна праці

Продукт містить цемент. Необхідно дотримуватися правил гігієни праці під час роботи з цементом.

classic виготовлений на білому цементі з природно низьким вмістом хрому(VI), тому граничне значення макс. 2 мг/кг завжди дотримується.

Див. листок безпеки продукту (SDS).

Упаковка

Паперові мішки 15 кг, посилені плівкою, з ручками.

Зберігання та транспортування

Транспортувати й зберігати в сухому місці. У невідкритій упаковці продукт зберігає характеристики щонайменше 12 місяців від дати виготовлення. Потім його можна використовувати, але властивості можуть змінитися, наприклад, збільшиться час тверднення.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • **www.mira.eu.com**

mira byggeprodukter a/s